

# Method and apparatus for the measurement and quality evaluation of surface effects on textile webs

**Patent number:** EP0837322  
**Publication date:** 1998-04-22  
**Inventor:** MEHLHORN HEIDRUN (DE); BEIER HENDRIK (DE)  
**Applicant:** SAECHSISCHES TEXTILFORSCH INST (DE)  
**Classification:**  
 - international: G01N21/89  
 - european: G01N21/89B2; G01N21/898A  
**Application number:** EP19970117450 19971009  
**Priority number(s):** DE19961042712 19961016

## Also published as:

EP0837322 (A3)  
 DE19642712 (A1)  
 EP0837322 (B1)

## Cited documents:

DE4028394  
 EP0274649  
 DE3639636  
 JP8014839

Report a data error here

## Abstract of EP0837322

The method for measuring and evaluation of surface effects is executed using one line measuring of effects at three measuring points by CCD matrix cameras (1, 2, 3), directly after the mechanical treatment of the textile line. The textile line is led over a pointed measuring edge (14). The supply to and the delivery from the edge, results in different angles (alpha and beta) to the verticals on the optical axis of the objective (4). The grey images obtained by the cameras are further processed as binary images, and logic operations are computed with a binary line grating in equal distance lengths of the fibre nap layer. The length measurement values are combined in series for the following evaluations, so that a quasi a real evaluation basis is given. The determined parameters are converted as vectors or sets for each image series at the evaluation algorithm, then treated with Fuzzy algorithm, so that effect quality can be classified.




Fig. 1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 837 322 A2

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

22.04.1998 Patentblatt 1998/17

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: G01N 21/89

(21) Anmeldenummer: 97117450.3

(22) Anmeldetag: 09.10.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC  
NL PT SE

(30) Priorität: 16.10.1996 DE 19642712

(71) Anmelder:

Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.  
09125 Chemnitz (DE)

(72) Erfinder:

- Mehlhorn, Heidrun  
09127 Chemnitz (DE)
- Beler, Hendrik  
09111 Chemnitz (DE)

## (54) Verfahren und Vorrichtung zur Messung und Qualitätsbewertung von Oberflächeneffekten auf textilen Warenbahnen

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Messung und Qualitätsbewertung von Oberflächeneffekten, mit dem qualitätsmindernde Faktoren frühzeitig erkannt und beeinflusst und durch Schaffung objektiver Ausgangswerte die Möglichkeiten zur Produktentwicklung bei Flächengebildeherstellern und Veredlern verbessert werden können. Mittels CCD-Matrix-Kameras werden an drei Meßstellen Graubilder erfaßt, die simultan den einzelnen Kanälen eines Farb-bildverarbeitungsboards zugeführt und anschließend getrennt als Binärbilder weiterverarbeitet werden. Über die Binärisierung der Graubilder und logische Operationen mit einem binären Liniengitter werden in gleichen Abständen Längen der Faserflorschicht errechnet. Die Längen-Meßwerte werden für die folgenden Auswertungen serienweise zusammengefaßt, so daß eine quasi-flächenhafte Bewertungsgrundlage gegeben ist. Die ermittelten Parameter werden als Vektoren oder Sätze für jede Bildserie an den Bewertungsalgorithmus übergeben. Für die Bewertung werden alle berechneten Merkmale der Vektoren herangezogen und mit Fuzzy-Algorithmen behandelt. Aus den Merkmalsvektoren wird mittels Klassifikatoren die Effektqualität errechnet.




Fig. 1

EP 0 837 322 A2

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Messung und Qualitätsbewertung von Oberflächeneffekten, die beispielsweise beim Rauhen, Schmirgeln, Scheren oder Sengen von textilen Flächegebilden entstehen, sowie eine Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Seit Jahren wird bereits versucht, Meßsysteme für die Oberflächeneffekte zu entwickeln. Bekannt ist bereits der Einsatz von mechanischen Sensoren (DD 200 379, FR 26 21 615), die über Dickenänderung bzw. Veränderung der Reibung funktionieren. Bei diesem Prinzip wirken sich unterschiedliche Faserstoffe, Feinheiten und Flächenstrukturen sowie das Umgebungsklima erheblich als Fehlerquellen aus. Außerdem ist die mechanische Messung äußerst erschütterungsempfindlich. Trotz bekannter Verfeinerung der Auswertung haben auf mechanische Messung begründete Verfahren nur für Vergleiche an Meßproben in Labors Bedeutung, da insbesondere Erschütterungen in der Produktion nicht zu vermeiden sind. Ein weiterer wesentlicher Nachteil ist auch, daß der mechanische Meßfühler selbst den zu messenden Effekt in Abhängigkeit von seiner Ausprägung mehr oder weniger verändert.

Aus der DE 36 39 636 ist ein Verfahren zur automatischen Inspektion von ebenen Warenbahnen bekannt, bei dem die Warenoberfläche mit einer Anordnung gleichartiger Farb-Flächenkameras jeweils Ausschnittsweise erfaßt wird. Die Inspektion beruht auf einer in Echtzeit durchgeführten Farbfehler-Erkennung und einer bei unsicheren Erkennungsergebnissen eingeschalteten, nicht mehr in Echtzeit durchgeführten 2-dimensionalen Bildauswertung. Die Farbfehler-Erkennung beruht auf einer mit Hilfe eines Farbmerkmal-Speichers durchgeführten Klassifikation, die Strukturfehler-Erkennung verwendet einen zyklisch beschriebenen Transienten-Bildspeicher zur genaueren 2-dimensionalen Grauwert-Auswertung bei unsicher erkannten Fehlern im lokalen Bereich. Mit Hilfe dieses Verfahrens können Fehler in textilen Flächen aufgefunden, geortet und hinsichtlich ihrer Art (Farbfehler, Strukturfehler) durch Klassifikation örtlicher Farbsignale bzw. Mustererkennungstechniken untersucht werden. Zu diesem Zweck sind Flächenkameras angeordnet, die die gesamte Warenbreite in der Draufsicht erfassen. Dazu werden die Warenbahnen im Auflicht, Durchlicht oder einer Kombination von beiden beleuchtet und das Flächegebilde auf der Kamera abgebildet. Der eingesetzte Klassifikator wird mit Bildern und Farbinformationen der fehlerfreien Fläche angelernet und trifft scharfe Entscheidungen über fehlerhaft bzw. nicht fehlerhaft. Die benutzte Clusterung ist ein Klassenbildungsverfahren, bei dem auf Grund der Ähnlichkeit von Merkmalen ausschließlich nach mathematischen Verfahren klassifiziert wird. Dieses Verfahren kann nur für die textile Warenschau eingesetzt werden, die kein Bearbeitungs-

prozeß ist, wie auch an der Reaktion auf die Auswertung, nämlich der Protokollierung auf einem Ausgabe-Gerät als fehlerhaftes Gebiet zu erkennen ist.

Die EP 274 649 beschreibt ein Verfahren zum Ausmessen der geometrischen Oberflächenstruktur von Flächengut, das insbesondere zur Überwachung der verbleibenden Haarigkeit beim Absengen oder Scheren von teilen Flächegebilden anwendbar ist. Dabei wird das Flächegebilde auf einer Umlenkfläche gebogen, mit einem tangential seine gebogene Oberfläche streifenden Lichtstrahl abgetastet und nach der Dunkelfeldmethode mit Hilfe eines fotoelektrischen Sensors höhenmäßig ausgemessen, wobei vorzugsweise eine CCD-Diodenzeile als Sensor verwendet wird. Auch bei diesen Verfahren erfolgt keine Bildauswertung, sondern nur eine Abtastung mit einem Lichtstrahl. Dabei sind Lichtquelle und Empfänger auf derselben Achse synchron höhenverstellbar angeordnet. Das Verfahren dient lediglich dazu, die Faserhöhe als Meßwert zu ermitteln. Diese Geometrie ist für Flächen einsetzbar, auf denen abstehende Faserenden eher selten sind. Von dichter mit Faserflor besetzten Artikeln lassen sich keine scharfen Bilder auf der Zeile erzeugen, da in mehreren Ebenen vor dem Sensor gleichzeitig Fasern vorhanden sind.

Des weiteren wurde versucht, über einen ausgewerteten Parameter oder ein linienartiges Signal den Oberflächeneffekt zu beschreiben. Der Mensch als Beurteiler hingegen sieht mehrere Merkmale in flächiger Verteilung, z. B. Florhöhe, Gleichmäßigkeit und Faserdichte, gleichzeitig und verknüpft sie unterbewußt. Deshalb lassen sich mit den bekannten Verfahren Zusammenhänge zu Maschineneinstellungen finden, eine Qualitätsbewertung des Oberflächeneffektes erfolgt jedoch nicht. Die Erkenntnis, daß ein Parameter für die Effektbewertung nicht ausreicht, wurde bereits in der DE 40 28 394 deutlich, hier wurde versucht, optisch und mechanisch zu messen. Bei diesem Verfahren wird zur Messung des Flors keine Aufnahme und Auswertung von Bildern durchgeführt, sondern es wird ein einzelner Lichtstrahl hin und her bewegt und das hinter dem Flor empfangene eindimensionale Lichtsignal als Meßgröße benutzt. Die Umlenkung der Warenbahn ist dabei rund gestaltet, so daß eine verhältnismäßig dicke Florschicht zur Messung kommt. Sender und Empfänger des optischen Tasters sind auf derselben Achse angeordnet. Die ermittelten mechanischen und optischen Meßwerte können nur direkt zur Regelung einer Rauhmaschine benutzt werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Messung und Qualitätsbewertung von Oberflächeneffekten zu finden, mit dem qualitätsmindernde Faktoren frühzeitig erkannt und beeinflusst werden können, um durch die Schaffung objektiver Ausgangswerte die Möglichkeiten zur Produktentwicklung bei Flächegebildeherstellern und Veredlern zu verbessern. Die dazugehörige Vorrichtung soll mit geringem konstruktivem Aufwand direkt an der

Bearbeitungsmaschine installiert werden, ohne daß die Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine reduziert werden muß bzw. das Abschalten der Maschine für die Durchführung des Meßverfahrens erforderlich ist.

Gelöst wird die Aufgabe durch die in den Ansprüchen beschriebenen Merkmale.

Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die Minimierung subjektiver Bedienungsfehler, welche auf Grund mangelnder technologischer Erfahrungen des Personals an der Bearbeitungsmaschine möglich sind. Außerdem ergibt sich eine Verbesserung der Möglichkeiten zur Produktentwicklung bei Flächengebildestellern und Veredlern durch die Arbeit mit objektiven Ausgangswerten.

Die Erfindung soll nachstehend an Hand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Die dazugehörigen Zeichnungen zeigen in

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Meßstelle in der Seitenansicht,

Figur 2 eine schematische Darstellung der Meßeinrichtung mit drei Meßstellen in der Draufsicht.

Die zur Durchführung des Verfahrens eingesetzte erfindungsgemäße Meßeinrichtung besteht aus drei Meßstellen, die direkt an der Bearbeitungsmaschine unmittelbar über der mechanisch behandelten Textilbahn angeordnet sind, wobei eine Meßstelle in der Textilbahnmitte und jeweils eine Meßstelle ca. 20 cm vom linken bzw. rechten Rand der Textilbahn justiert sind. Aufbau und Wirkungsweise aller drei Meßstellen sind gleich. Die Figur 1 zeigt die Seitenansicht der Meßstelle 2 in der Mitte der Warenbahn, die eine quer zur Textilbahn verlaufende spitzförmige Meßkante 14 aufweist, über die die Textilbahn mittels Umlenkrolle 16 und Abzugswalze 17 von der Bearbeitungsmaschine geführt wird. Die Meßkante 14 ist auf einem T-förmigen Träger 15 befestigt, der vertikal verstellbar ist. In Höhe der Meßkante 14 befindet sich die CCD-Matrix-Kamera 2, die an der Tragstange 9 befestigt ist. Die Tragstange 9 ist wie auch die Tragstangen 8 und 10, auf der die CCD-Matrix-Kameras 1 und 3 befestigt sind, mittels Haltestützen 11a an einem Rahmen 11 der Bearbeitungsmaschine in Richtung A und B seiten- bzw. höhenverstellbar angeordnet (Figur 2). Die CDD-Matrix-Kameras 2 ist mit einem telezentrischen Objektiv 4 ausgestattet, mit dem die Bildweite fixierbar ist. Die Scharfeinstellung erfolgt über einen motorisch gesteuerten Feintrieb 5, mit dem die Kamera 2, in Richtung C bewegt werden kann. Die Bedienung des Feintriebes 5 und der Kontrollmonitor 7 sind nahe dem Bedienpult der Maschine angeordnet. Zusätzlich kann die CCD-Matrix-Kamera 2 auf der Tragstange 9 mittels verstellbarer Halterungen 12 horizontal verschoben werden, so daß auch bei stark unterschiedlicher Dicke und verschiedenem Charakter des Fasserflors, beispielsweise Decken

oder Gewebe für Oberhemden, die Abbildungen der im zu verfolgenden Arbeitsgang interessanten Details gewährleistet sind. Gegenüber der Kamera 2 ist eine Beleuchtungs-Einrichtung 6, beispielsweise ein LED-Blitzlicht (zeitprogrammierbar) oder Reflektor vorgesehen. Die Beleuchtungs-Einrichtung 6 ist wie die Kamera 2 auf der Tragstange 9 angeordnet und kann ebenfalls in Richtung A und B verstellt werden. Mittels geeigneter Halterungen 13 ist die Beleuchtungs-Einrichtung 6 auf den Tragstangen 9 auch in Richtung C einstellbar und zusätzlich in Richtung D schwenkbar.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird direkt nach der mechanischen Behandlung der Textilbahn auf der Bearbeitungsmaschine der Oberflächeneffekt der Textilbahn an den drei Meßstellen mittels der CCD-Matrix-Kameras 1, 2 und 3 one-line gemessen und bewertet. Dazu wird die Textilbahn mittels Umlenkrolle 16 und Abzugswalze 17 über die Meßkante 14 geführt, wobei sich die florartige Oberfläche an der Außenseite der Textilbahn befindet. Die Zuführung der Textilbahn von der Umlenkrolle 16 zur Meßkante 14 bzw. der Abzug von dieser mittels Abzugswalze 17 erfolgt erfindungsgemäß in unterschiedlich spitzen Winkeln  $\alpha$  und  $\beta$  gemessen zur Senkrechten auf die optische Achse der Objektive 4, wobei der Abzugswinkel  $\beta$  kleiner ist als der Zuführwinkel  $\alpha$ . Die spitzförmige Gestaltung der Meßkante 14 gewährleistet, daß Störungen innerhalb der durch die CCD-Matrix-Kameras 1, 2, 3 aufzunehmenden Bilder durch vorherigen bzw. nachfolgenden Faserflor ausgeschlossen werden und somit eine möglichst hohe Tiefenschärfe erzielt wird. Für die Kameras 1, 2, 3 werden dadurch die Fasern der Florschicht sichtbar, die kurzzeitig unmittelbar auf der Spitze der Meßkante 14 aufgestellt sind. Gleichzeitig erfolgt eine Beleuchtung der Textilbahn im Bereich der Meßkante 14, beispielsweise mittels LED-Blitzlicht oder einem schwenkbaren Reflektor 6, im Winkel  $\beta$ , so daß die Aufnahme der Faserzone auf dem Flächengebilde ohne Umgebung und der textilen Fläche selbst (ähnlich der Dunkelfeldbeleuchtung in der Mikroskopie) erfolgt, um Bildverarbeitungsoperationen und Rechenzeit zur Markierung der Faserzone zu vermeiden und ein von unterschiedlichen Farben und Musterungen unabhängiges Bild zu erzeugen. Mittels der installierten CCD-Matrix-Kameras 1, 2, 3 werden die simultan aufgenommenen Graubilder des Faserflors erfaßt in einem digitalen Bildverarbeitungssystem verarbeitet. Über die Binärisierung der Graubilder und logische Operationen mit einem binären Liniengitter mit gleichen Abständen in Kantenrichtung werden Längen der Faserflorschicht errechnet, wobei der Algorithmus so gestaltet ist, daß er von der Lage der Florschicht im Bild unabhängig messen kann und dadurch von der Meßeinrichtung Vibrationen der Meßkante 14 in Richtung A toleriert werden.

Wesentlich ist bei dieser Verarbeitung die Datenreduktion, um beispielsweise im Rauoprozeß der Warenbahngeschwindigkeit angepaßt messen zu können. Dies ist bereits teilweise durch die Art der Beleuchtung

erfolgt, wird jedoch vor der Gewinnung von Daten fortgesetzt, indem Binärbilder, Speicherbedarf pro Bild von 230 kByte auf 30 kByte reduziert, gebildet und durch logische Bildoperationen und Überlagerung mit einem binären Liniengitter "Längen" erzeugt werden. Der Bildverarbeitungsalgorithmus ist ortsunabhängig konzipiert, so daß die Vibrationstoleranz in der Größe des Bildes gegeben ist.

Die Längen-Meßwerte werden für die folgenden Auswertungen serienweise zusammengefaßt, wodurch eine quasi-flächenhafte Bewertungsgrundlage gegeben ist. Berechnet werden beispielsweise 9 Parameter der stochastischen Verteilungen. Für diese Parameter können damit gesicherte Zusammenhänge zu Einzelmerkmalen des Effekts, zum Beispiel Modalwert und Florhöhe ermittelt werden. Die Parameter werden als Vektoren oder Sätze für jede Bildserie an den Bewertungsalgorithmus übergeben. Sie sind aber auch wahlweise am Bedienerbildschirm in ihrem Verlauf von Serie zu Serie in Bahnrichtung darstellbar. Für Vergleiche mit vorhandenen Stoffproben werden mit einer Kamera, ohne Trigger, durch Weiterrücken der Probe, derartige Bildserien stationär aufgenommen und nach dem gleichen Algorithmus ausgewertet.

Für die Bewertung der Effektqualität werden alle berechneten Merkmale in den Vektoren herangezogen und mit Fuzzy-Algorithmen behandelt. Letztere gestatten eine komplexe Berücksichtigung und eine der menschlichen Entscheidungsfindung ähnliche Bewertung. Mit den Einschätzungen mehrerer Experten, die eine Einteilung einer repräsentativen Anzahl Stoffproben in Qualitätsklassen ergeben, werden Fuzzy-Klassifikatoren für bestimmte Artikelgruppen z. B. Flanell entwickelt. Die stationär gemessenen Parameter dieser Lernstichproben beschreiben Klassifikatoren. Aus den Merkmalsvektoren, die von Meßserien des Systems der laufenden Maschine oder von bisher nicht eingeschätzten Proben stammen und einem Klassifikator zugeführt werden, berechnet dieser die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu allen ihm angelernten Klassen. Die Klasse, für die sich die höchste Zugehörigkeit ergibt, ist die berechnete Effektqualität. Die zeitliche Entwicklung der Zugehörigkeit zu den vor dem Start des Systems ausgewählten Klassen kann vom Bediener in graphischer Darstellung am Bildschirm verfolgt werden. Je nach erforderlicher Reaktionszeit an der Maschine, im Ausführungsbeispiel aller 30 s, werden weitere Serien aufgenommen und ausgewertet. Die Klassifikatoren sind den beim Produzenten vorkommenden Artikel angepaßt, bleiben aber veränderbar und lernfähig. Wird das Verfahren ohne Einbeziehung von gespeichertem Expertenwissen zur Qualität durchgeführt, werden die Parameter einer stationär gemessenen Probe ständig als Vergleichswert dargestellt.

## Patentansprüche

### 1. Verfahren zur Messung und Qualitätsbewertung

von Oberflächeneffekten an textilen Warenbahnen, dadurch gekennzeichnet, daß

- direkt nach der mechanischen Behandlung der Textilbahn auf der Bearbeitungsmaschine der Oberflächeneffekt der Textilbahn an drei Meßstellen mittels CCD-Matrix-Kameras (1, 2, 3) one-line gemessen wird,
- dazu die Textilbahn über eine spitzförmige Meßkante (14) geführt wird, wobei der Zu- und Ablauf der Textilbahn von der Meßkante (14) in unterschiedlich spitzen Winkeln  $\alpha$  und  $\beta$  zur Senkrechten auf die optische Achse der Objektive (4) erfolgt,
- die an der Oberseite der Textilbahn befindlichen Fasern der Faserflorschicht über der Meßkante (14) aufgestellt und beleuchtet werden,
- die Beleuchtung der Meßstelle im Winkel ( $\beta$ ) zur optischen Achse der Objektive (4) erfolgt und die Aufnahme der Faserzone auf dem Flächengebilde ohne Umgebung und der textilen Fläche selbst erfolgt, damit Bildverarbeitungsoperationen und Rechenzeit zur Markierung der Fasertöne vermieden wird und ein von unterschiedlichen Farben und Musterungen unabhängiges Bild erzeugt wird,
- die von den Kameras (1, 2, 3) simultan aufgenommenen Graubilder dem Rot-, Grün- und Blaukanal eines Farbbildverarbeiters zugeführt werden,
- deren Auflösung, Abbildungsmaßstab und Shutterzeit auf die Geschwindigkeit der Textilbahn abgestimmt sind, so daß während der Aufnahme eines Bildes maximal eine Bewegungsunschärfe von der Größe des Radius einer Faser entsteht,
- Shutter und Blitzbeleuchtung zeitgleich getriggert sind,
- die Aufnahme von Serien in Bahnrichtung lückenlos zusammengehöriger Bilder pro Kamera (1, 2, 3) erfolgt, die im Bildspeicher gehalten werden,
- über Binärisierung der Graubilder und logische Operationen mit einem binären Liniengitter mit gleichen Abständen in Kantenrichtung Längen der Faserflorschicht errechnet werden, dabei der Algorithmus von der Lage der Florschicht im Bild unabhängig messen kann und dadurch von der Meßeinrichtung Vibrationen der Meß-

- kante (14) in Richtung A toleriert werden,
- die Längen-Meßwerte für die folgenden Auswertungen serienweise zusammengefaßt werden und eine quasi-flächenhafte Bewertungsgrundlage erreicht wird, 5
  - für die aus Häufigkeitsverteilungen dieser Meßwerte berechneten Parameter gesicherte Zusammenhänge zu Einzelmerkmalen des Effekts, wie beispielsweise Modalwert/Florhöhe, nachgewiesen werden, 10
  - die berechneten Parameter als Vektoren oder Sätze für jede Bildserie gespeichert und an den Bewertungsalgorithmus übergeben werden oder auch wahlweise am Bedienerbildschirm in ihrem Verlauf von Serie zu Serie in Bahnrichtung dargestellt werden, 15
  - für die Vergleiche mit vorhandenen Stoffproben mit einer Kamera, ohne Trigger und durch Weiterrücken der Probe, derartige Bildserien stationär aufgenommen und nach dem gleichen Algorithmus ausgewertet werden, 20
  - für die Bewertung alle berechneten Merkmale in den Vektoren herangezogen und mit Fuzzy-Algorithmen behandelt werden, wobei letzteres eine komplexe Berücksichtigung und eine der menschlichen Entscheidungsfindung ähnliche Bewertung gestattet, 25
  - mit den Einschätzungen mehrerer Experten, die eine Einteilung einer repräsentativen Anzahl Stoffproben in Qualitätsklassen ergeben, Fuzzy-Klassifikatoren für bestimmte Artikelgruppen (z. B. Flanell) entwickelt werden, 30
  - die stationär gemessenen Parameter dieser Lernstichproben die Klassifikatoren beschreiben, 35
  - aus den Merkmalsvektoren, die von Meßserien des Systems an der laufenden Maschine oder von bisher nicht eingeschätzten Proben stammen und einem Klassifikator zugeführt werden, dieser die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu allen ihm angelernten Klassen berechnet, wobei die Klasse, für die sich die höchste Zugehörigkeit ergibt, die die berechnete Effektqualität ist, 40
  - die zeitliche Entwicklung der Zugehörigkeit zu vor dem Start des Systems ausgewählten Klassen vom Bediener in graphischer Darstellung am Bildschirm verfolgt werden kann, 45
- je nach erforderlicher Reaktionszeit an der Bearbeitungsmaschine weitere Serien aufgenommen und ausgewertet werden,
- die Klassifikatoren den beim Produzenten vorkommenden Artikeln angepaßt sind, aber veränderbar und lernfähig bleiben,
- ohne Einbeziehung von gespeichertem Expertenwissen zur Qualität die Parameter einer stationär gemessenen Probe ständig als Vergleichswerte dargestellt werden.
2. Vorrichtung zur Messung und Qualitätsbewertung von Oberflächeneffekten auf textilen Warenbahnen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
- an der Bearbeitungsmaschine zwischen Umlenkrolle (16) und Abzugswalze (17) eine quer zur Textilbahn verlaufende spitzförmige Meßkante (14) angeordnet ist,
  - die Meßkante (14) an einem T-förmigen Träger (15) befestigt ist, der in Richtung A höhenverstellbar ist,
  - in Höhe der Meßkante (14) drei CCD-Matrixkameras (1, 2, 3) angeordnet sind, wobei eine Kamera (2) in der Warenbahnmitte und jeweils eine Kamera (1; 3) am Rand der Textilbahn justiert sind,
  - die Kamera (1, 2, 3) mit einem telezentrischen Objektiv (4) und einem motorisch gesteuerten Feintrieb (5), mit dem die Kamera (1, 2, 3) in Richtung C für die Scharfeinstellung bewegt werden kann, ausgestattet ist, wobei der Kontrollmonitor (7) und die Bedienung der Feintritte (5) nahe dem Maschinenpult der Maschine angeordnet sind,
  - gegenüber der Kamera (1, 2, 3) eine schwenkbare Beleuchtungs-Einrichtung (6) angeordnet ist,
  - die Kamera (1, 2, 3) mit der zugehörigen Beleuchtungs-Einrichtung (6) an einer in Richtung A und B verstellbaren Tragstange (8, 9, 10) befestigt ist,
  - die Tragstange (8, 9, 10) an einem am Maschinengestell befestigten Rahmen (11) mit Stützhalterungen (11a) gehalten sind,
  - die Kamera (1, 2, 3) und die Beleuchtungs-Einrichtung (6) mittels verstellbarer Halterungen (12) und (13) in Richtung C an der Tragstange (8, 9, 10) verschiebbar ist.





Fig. 1



**Fig. 2**